

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ Σε μορφή στόκου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κόλλα 2 συστατικών σε μορφή στόκου. Συγκολλά, επισκευάζει και στεγανοποιεί όμοια και ανόμοια υλικά, όπως μέταλλα (εικ. 1), μπετόν (εικ. 2), πέτρες, ξύλα, fiberglass, μάρμαρο, αμιαντοσιμέντο κ.ά., πλην πολυαιθυλενίου και teflon.

Είναι πολύ οικονομική σε σχέση με τις κόλλες 2 συστατικών σε σωληνάρια. Επίσης, είναι απαραίτητη σε κάθε χειροτεχνική εργασία ή συγκόλληση μικροαντικειμένων στο σπίτι. Λιμάρεται και βάφεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι εφαρμογές της εποξειδικής κόλλας-στόκου DUROSTICK είναι άπειρες στην οικοδομή.

Μία από αυτές είναι η συγκόλληση μπετόν με σίδερο (πανωσήκωμα ταράτσας).

Επιπλέον, κλείνει οπές, ρωγμές, στεγανοποιεί διαρροές σε καλοριφέρ, δεξαμενές νερού και καυσίμων, κάρ-

τερ, ψυγεία και εξατμίσεις αυτοκινήτων, σκάφη αναψυχής, κάδους πλυντηρίων, πορσελάνες, κεραμικά κ.ά.

Είναι απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, μηχανουργούς και σε όσους ασχολούνται με μαστορέματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμειγνύουμε ίση ποσότητα Α και Β, ανακατεύοντας καλά, μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί πλήρως.

Απομακρύνουμε από τις επιφάνειες σκόνες ή τυχόν λιπαρές ουσίες, καθώς και σκουριές ή σαθρά σημεία. Αλείφουμε τις επιφάνειες με μια σπάτουλα και τις ενώνουμε.

Με λίγο βρέξιμο της σπάτουλας επιτυγχάνουμε λείο φινιρίσμα.

Τα υπολείμματα καθαρίζονται με υνόπνευμα ή διαλυτικό DUROSTICK THINNER 201.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα τελικό	Γκρι
Χρώμα ρητίνης	Λευκό
Χρώμα σκληρυντή	Γκρι σκούρο
Ειδικό βάρος	1,64±0,08 gr/ml
Εργασιμότητα	1 ώρα μετά την ομογενοποίηση
Χρόνος σκλήρυνσης	2-3 ώρες στους 25 °C
Πλήρης σκλήρυνση	24 ώρες
Αντοχή στην υγρασία	Άριστη
Αντοχή σε οργανικούς διαλύτες, οξέα και αλκάλια	Άριστη
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +115 °C
Στεγανοποίηση	Άριστη
Αντοχή στη γήρανση	Άριστη
Συρρίκνωση	Μηδενική
Εύφλεκτο	Όχι
Βάφεται με οποιοδήποτε χρώμα	Ναι

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες σε χώρους σκιερούς, χαμηλής υγρασίας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις πληροφορίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους. Αυξημένη θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υγρασία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματισμένων σημείων στην επιφάνεια καθώς και αύξηση του τελικού χρόνου σκλήρυνσης. Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.
- Το προϊόν μετά την πλήρη σκλήρυνσή του είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.
- Απαιτείται καλή ομογενοποίηση πριν από την εφαρμογή (να γίνει ένα χρώμα).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο: 12 σετ 400 gr