

DUROSTICK PRIMER-PU Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Υποκίτρινο
Ειδικό βάρος	1,00 ± 0,05 kg/l
Χρόνος στεγνώματος	2-3 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνθετικά αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 444 gr/lit Π.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 250ml
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 500ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μείγμα ισοκυανικών προπολυμερών, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυσης κάθε τύπου πολυουρεθανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώδεις επιφάνειες. Η βελτίωση της πρόσφυσης των σφραγιστικών μετά την επάλειψη της επιφάνειας, εξασφαλίζει μακροχρόνια άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PRIMER-PU εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμίδια, τσιμεντοσανίδες πορομπετόν, μάρμαρα (εικ.2) κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς διαστολής ταρτασών (εικ.1) και στις κάσες πορτών και παραθύρων, καθώς και στις συμβολές οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από λάδια και σκόνες.



εικ. 1



εικ. 2

2. Εφαρμογή

Το υλικό εφαρμόζεται ως έχει, με λεπτό πινέλο.

Η τοποθέτηση του πολυουρεθανικού σφραγιστικού DUROFLEX-PU θα πρέπει να πραγματοποιείται μία ώρα το ελάχιστο έως τρεις ώρες το μέγιστο μετά την επίστρωση του PRIMER-PU. Μετά το τέλος της εφαρμογής, η συσκευασία θα πρέπει να σφραγίζεται, προκειμένου να μην έρχεται το υλικό σε επαφή με την υγρασία.