

DUROSTICK D-12 Βερνίκι πέτρας διαλύτου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού φυσικών και τεχνητών πετρών, διακοσμητικών τούβλων, πυρότουβλων κ.α. Με ισχυρά φίλτρα UV στη σύνθεσή του, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, στο αστικό, ορεινό ή και παραθαλάσσιο περιβάλλον. Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει τα νερά τους και να δίνει την αίσθηση του «μόνιμα βρεγμένου» στις επιφάνειες. Το ακρυλικό βερνίκι πέτρας D-12, προστατεύει τις πέτρες από τη φθορά του χρόνου και τους αρμούς των πλακωστών δαπέδων από τη βαθμιαία αποσάθρωση που προκαλείται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το βερνίκι DUROSTICK D-12 εφαρμόζεται όπου η αισθητική απαίτηση υπαγορεύει γυαλιστερή ή σατινέ επιφάνεια, για επενδύσεις σε δάπεδα (εικ. 2) ή τοίχους με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου, Καρύστου, (εικ. 1) καθώς και τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, πυρότουβλα κ.ά. Εάν επιθυμούμε ματ όψη της επένδυσης, τότε αντί του DUROSTICK D-12 συνιστάται το αδιαβροχοποιητικό RENOLIT ή το ματ βερνίκι διαλύτου VISTA της DUROSTICK.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι νέες επιφάνειες καθαρίζονται έπειτα από 3-4 εβδομάδες από την αρμολόγησή τους, με σκληρή βούρτσα και καθαριστικό πετρών DUROSTICK D-7, προκειμένου να απαλλαγούν από οικοδομικά κατάλοιπα.

Παλιές επιφάνειες καθαρίζονται με τον ίδιο τρόπο από λεκέδες που προέρχονται από το πότισμα γλαστρών, την απορρόφηση σκουριάς, περιττώματα ζώων, λάσπες και πλαστικά χρώματα.

Ριπολίνες και βερνίκια αφαιρούνται με διαβρωτικό DUROSTICK D-26.

2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK D-12 είναι έτοιμο προς χρήση και η εφαρμογή του σε καθαρές και **στεγνές** επιφάνειες γίνεται με ρολό βερνικιού ή με πινέλο σε δύο ή τρεις επιστρώσεις με διαφορά 3-4 ωρών μεταξύ τους.

Σε πλακοστρώσεις υποστρωμάτων με έντονη ανερχόμενη υγρασία, προηγείται το αδιαβροχοποιητικό RENOLIT της DUROSTICK, το οποίο αποτρέπει την επαφή της υγρασίας με το βερνίκι D-12, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit, μετά τη χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό-Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,90±0,05 gr/ml
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Στιλπνότητα	1-2 επιστρώσεις σατινέ όψη, 3η επίστρωση γυαλιστερή όψη
Χρόνος στεγνώματος	3-4 ώρες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α1): «Συνδεδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 674 gr/lit.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 lt/5-8 m², ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν αφού στεγνώσει είναι ακίνδυνο για την υγεία. Πριν την εφαρμογή του βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι απολύτως στεγνές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιφάνεια που έχει διακοσμηθεί με ακρυλικό βερνίκι πέτρας D-12 δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το νερό για τις επόμενες 24 τουλάχιστον ώρες από την εφαρμογή του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1 lt
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4 lt