

DUROSTICK D-59

Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων & πήλινων γλαστρών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,01 ± 0,08 kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Στεγανοποίηση	Ύστερα από 4 ώρες στους 20 °C
Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,5 kg/m²·vh
Άσμος, άφλεκτο, φιλικό προς το περιβάλλον	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-400 ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ενδέχεται κεραμικά υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο να εμφανίσουν σκιές κατά την εφαρμογή, οι οποίες όμως εξαφανίζονται μετά το στέγνωμα του υλικού.
- Το προϊόν αφού στεγνώσει είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ 1 lt
Δοχείο 5 lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμπότισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την προστασία κεραμοσκεπών (εικ. 2) και επενδεδυμένων όψεων κτιρίων.

Δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει την απόχρωση των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δε γυαλίζει και δεν κιτρινίζει.

Προστατεύει τις επιφάνειες από την απορρόφηση υγρασίας για τουλάχιστον 10 χρόνια, αποτρέποντας την εμφάνιση ρωγμών από παρατεταμένη χιονόπτωση και παγετό. Δεν επιτρέπει τη δημιουργία μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και εμποδίζει την εναπόθεση της λασποβροχής (εικ. 1).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-59 εφαρμόζεται σε πορώδη αλκαλικά και μη υποστρώματα, καλύπτοντας ακόμη και τριχοειδείς ρωγμές έως 0,2 mm σε κεραμοσκεπές, διακοσμητικά κεραμικά τούβλα, πήλινες γλάστρες αλλά και σε τσιμεντόπλακες, τσιμεντοσανίδες, διακοσμητικούς τσιμεντόλιθους κ.ά. Αν η επιφάνεια είναι αδιαβροχοποιημένη με κάποιο άλλο αδιαβροχοποιητικό δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος. Κατά την εφαρμογή του προϊόντος, η δεύτερη στρώση πρέπει απαραίτητα να εφαρμόζεται όσο ακόμη η πρώτη στρώση παραμένει νωπή. Βεβαιωθείτε ότι κατά την εφαρμογή

της κάθε στρώσης το υλικό εφαρμόζεται ομαλά έτσι ώστε να μην δημιουργείται περίσσειμα του στην επιφάνεια. Τηρείστε απαραίτητα τις παραπάνω οδηγίες καθώς η μη τήρηση τους πιθανόν να οδηγήσει σε εμφάνιση λευκών κηλίδων στην επιφάνεια του κεραμιδιού που αλλοιώνουν την αισθητική του.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες να είναι καθαρές, απορροφητικές, απαλλαγμένες από λασποβροχή ή σκόνες.

Σε κεραμοσκεπές, διακοσμητικά τούβλα που έχουν προσβληθεί από μούχλα, βρύα (πρασινίλες, μαυρίλες), προηγείται καθαρισμός με το ισχυρό καθαριστικό DUROSTICK D-95 CLEANER, με χρήση πλυστικού μηχανήματος ή τρίβοντας με σκληρή βούρτσά. Κατά τη χρήση, καλύπτουμε παρακείμενες ευαίσθητες επιφάνειες και φυτά.

2. Εφαρμογή

Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από τη χρήση. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, φαρδύ πινέλο ή ψεκαστήρα από απόσταση 30-40 cm, σε 1 επίστρωση μέχρι κορεσμού ή σε 2 διαδοχικές «εν νωπώ» επιστρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση τους.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2