

DUROSTICK D-88 Μαγνητική κόλλα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23 °C και 50% R.H.)

Μορφή - Χρώμα	Κρεμώδης πολτός - Ανοιχτό μπλεζ
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +60 °C
Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής	Περίπου 40 λεπτά
Χρόνος μικρορυθμίσεων	Περίπου 3,5 ώρες
Κάθετη ολίσθηση	≤0,5 mm σε πλαστικά πλακίδια
Αντοχή σε απόσπαση μετά από 7 ημέρες	1,5 N/mm ²
Ειδικό βάρος	1,22 ±0,05 kg/lit
Φιλικό προς το περιβάλλον	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Είναι απαραίτητο η μια εκ των δύο επιφανειών να είναι απορροφητική.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας, βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1 kg
Δοχείο 4 kg

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Θιξοτροπική, ελαστική κόλλα, με διαλύτες, έτοιμη προς χρήση, με βάση την υδατική διασπορά πολυακρυλικών εστέρων, τροποποιημένα παράγωγα κολοφώνιου, πλαστικοποιητές και ειδικά πρόσθετα.

Είναι ανθεκτική σε υγρασία, αραιά οξέα, αλκαλικό περιβάλλον (μπετόν, σοβά), ενώ δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες.

Ο υψηλός ανοιχτός χρόνος εφαρμογής που διαθέτει, επαρκεί για επίστρωση μεγάλων επιφανειών, δημιουργώντας άριστη πρόσφυση τόσο σε γυαλιστερές όσο και σε τραχιές επιφάνειες.

Εμφανίζει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D2F κατά EN 12004.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK D-88 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ είναι κατάλληλη για την επικόλληση εύκαμπτων ή σκληρών πλαστικών πλακιδίων, ρολών από μαλακό PVC, χλοοτάπητων γηπέδων, LINOLEUM και μοκετών σε προκατασκευασμένο ή μη σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, δάπεδα από MDF, κόντρα πλακέ θαλάσσης (εικ. 1) ή ξύλο, καθώς και σε ασταρωμένη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Είναι ιδανική για την επίστρωση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, πάνελ πολυουρεθάνης και φελλού σε τοιχοποιίες από μπετόν, σοβά, τούβλα, porobeton, τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες.

Είναι κατάλληλη για τη στεγανή επίστρωση κεραμικών πλακιδίων σε ξύ-

λο και σε παράγωγά του.

Συνιστάται για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων επάνω σε αμιαντοβινυλικά καλά αγκυρωμένα πλαστικά δάπεδα.

Προσφέρεται επίσης για τοποθετήσεις σε χώρους όπου παρατηρείται έντονη κυκλοφορία, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα ξενοδοχεία, καθώς και σε χώρους με κραδασμούς, όπως είναι τα πλοία.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να απαλλάσσονται από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια, λίπη και χρώματα.

Οι εύθρυπτες τσιμεντοκονίες στα δάπεδα να επαλείφονται με στεγανοποιητικό και σταθεροποιητικό κονίαμα HYDROSTOP FLOOR αφού έχει προηγηθεί επιμελής διαβροχή με 2 μέρη νερού αναμεμιγμένο με 1 μέρος D-20 ή AKPY-LIKO ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

Η κόλλα επιστρώνεται μόνο στο υπόστρωμα ως έχει, με μεταλλική οδοντωτή σπάτουλα με πάχος 3-5 mm, σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες. Στη συνέχεια, χτενίζουμε τόση επιφάνεια όση χρειάζεται για να εργαστούμε τα επόμενα 30-40 λεπτά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία πέτσας.

Τα προς συγκόλληση προϊόντα τοποθετούνται με τη δυνατότητα μικροδιόρθωσής τους, ασκώντας ελαφρά πίεση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-300 gr/m², ανάλογα με το υπόστρωμα και την εφαρμογή.



ΕΙΚ. 1