

DUROSTICK DS-255 Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων χωρίς διαλύτες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα.

Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες.

Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια ενώ ταυτόχρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικοδομή από ανεπιθύμητες ζημιές.

Λόγω της δομής του δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών. Απαραίτητο για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των σοβάδων βασικής στρώσης, τυποποιημένων ή παραδοσιακών, σε επιφάνειες λείες ή ελάχιστα απορροφητικές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK DS-255 είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύεται δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, που τοποθετείται για μόνωση στις όψεις των κτιρίων (εικ. 1).

Αποτρέπει πιθανές αποκολλήσεις των σοβάδων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σεισμικές δονήσεις καθώς και συρρικνώσεις των μονωτικών υλικών.

Λόγω της ελαστικότητάς του απορροφά τις συστολοδιαστολές που δημιουργούνται σε μονωμένες επιφάνειες, κολώνες, μετώπες από σκυρόδεμα με την επαπτόμενη τοιχοποιία από τούβλο, σκυρόδεμα, porobeton,

τσιμεντόλιθους, κ.λπ. Ιδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL ROOF καθώς και πριν την τοποθέτηση της Πατητής Τσιμεντοκονίας DS-250 επάνω σε πλακίδια ή μωσαϊκό (εικ. 2).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δεν επηρεάζεται από τη **μόνιμη υγρασία** και δε γαλακτωματοποιείται από τη βροχή, εάν παραμείνουν ασοβάντιστες οι επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες που θα ασταρωθούν πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, κ.λπ.

2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK DS-255 ανακατεύεται καλά μέσα στο δοχείο του πριν την εφαρμογή του με δράπανο χαμηλών στροφών.

Αραιώνεται έως 5% με καθαρό νερό και επαλείφεται με ρολό ή πατρόγκα σε μια στρώση.

Αφού στεγνώσει πλήρως, ακολουθεί η εφαρμογή του σοβά βασικής στρώσης DUROSTICK D-40 ή του DUROSTICK D-42 υδαταπωθητικού σοβά μίας στρώσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό μετά τη χρήση τους.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Παχύρευστη πάστα - Κεραμιδί
Κοκκομετρία	0,1 έως 1 mm
Ειδικό βάρος	1,35±0,10 kg/lt
pH	8,0±1,0
Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες
Χρόνος επικάλυψης	4-6 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -35 °C έως +100 °C
Εύφλεκτο	Όχι

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

300-350 gr/m², ανάλογα με το πάχος της στρώσης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμόζεται αν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5 kg και 15 kg



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2