

# DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για ξύλα & μέταλλα



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Μορφή - Χρώμα                             | Παχύρευστη πάστα - Γαλάζιο |
| Κοκκομετρία                               | 0,1 έως 1mm                |
| Ειδικό βάρος                              | 1,30±0,10kg/lit            |
| pH                                        | 8,0±1,00                   |
| Χρόνος στεγνώματος                        | 1-2 ώρες                   |
| Χρόνος επικάλυψης                         | Μετά από 4-6 ώρες          |
| Θερμοκρασία εφαρμογής                     | Από +8°C έως +35°C         |
| Θερμοκρασιακή αντοχή                      | Από -35°C έως +100°C       |
| Εύφλεκτο                                  | Όχι                        |
| Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον |                            |

#### Π.Ο.Ε. (Πηγικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδεδετικά Αστάρια», Τύπος Υ): 30 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0 gr/lit Π.Ο.Ε.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

330-400gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμόζεται αν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 4kg, 14kg

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή κοκκομετρίας 0,1-1mm και ειδικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη από την περιοδική ή και συνεχή υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των επιφανειών και το πέρασμα του χρόνου. Το αστάρι με χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι DS-260 επιτρέπει σε νέες ή παλαιότερες ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, να υποδεχθούν επίχρση με σοβά, όπως είναι ο λείος ή γραφιάτος, λευκός ή έγχρωμος, αδιάβροχος ελαστικός σοβάς HYDROSTOP PLASTER ELASTIC. Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση του σιλικονούχου, αδιάβροχου σοβά τελικής στρώσης HYDROSTOP SILICONE PLASTER, λευκός ή έγχρωμος (44 αποχρώσεις), κατάλληλος και αυτός για τη διαμόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Durostick DS-260 QUARTZ PRIMER προσφέρει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επενδυθούν με πέτρες, πλακίδια ή μάρμαρα, παλιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως:

- Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια, που έχουν υποστεί σημαντικές διαβρώσεις και η συντήρησή τους με βερνικοχρώματα κρίνεται πλέον αναποτελεσματική.
- Μεταλλικά κτίρια στα οποία χρειά-

ζεται να γίνει εξωτερική ή εσωτερική αρχιτεκτονική επέμβαση.

- Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες (εικ.1), παλιά ή νέα, που χρειάζεται να επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX (εικ.2), διακοσμητικά τούβλα ή σκαπιτοσαριστές πέτρες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν επηρεάζεται από τη **μόνιμη υγρασία** και δεν γαλακτωματοποιείται από τη βροχή, εάν παραμείνουν ασοβάντιστες ή χωρίς επένδυση οι επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια, αυξάνοντας την πρόσφυση ακόμη και στα πιο απαιτητικά υποστρώματα.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ.

#### 2. Εφαρμογή

Αναδεύουμε καλά το υλικό πριν την εφαρμογή του με δράπανο χαμηλών στροφών. Αραιώνεται έως 5% με καθαρό νερό και επαλείφεται με ρολό ή πατρόγκα σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επιστρώση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό μετά τη χρήση τους.



ΕΙΚ. 1

Προετοιμασία τσιμεντοσανίδων για να υποδεχθούν επένδυση



ΕΙΚ. 2

Εφαρμογή Πατητής Τσιμεντοκονίας σε προετοιμασμένη επιφάνεια με χαλαζιακό αστάρι