

DUROSTICK DUROPAINT-PU Υβριδικό, Ακρυλικό – Πολυουρεθανικό χρώμα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
Αποχρώσεις	Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις. Οι βάσεις PAL, DARK χρωματίζονται μέσω του συστήματος COLOR COLLECTION σε κάθε επιθυμητή απόχρωση.
Αντοχή στο πλύσιμο	> 25.000 κύκλους (κατά DIN 53778)
Στιλπνότητα	Σατινέ
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Χρόνος επαναβαφής	4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
Εύφλεκτο	Όχι

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: «Για εξωτερικούς τοίχους ορικού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 gr/lit Π.Ο.Ε..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/10-12m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +8°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγέτου για τις επόμενες 12 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 3lt (σε παλέτα 120 δοχείων)
Δοχείο 10lt (σε παλέτα 48 δοχείων)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας Ακρυλικό - Πολυουρεθανικό χρώμα νέας τεχνολογίας. Διασφαλίζει μοναδική αντοχή σε κτίσματα σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση σε νέο ή παλιό υπόστρωμα, τη μεγάλη του καλυπτικότητα και υδρατμοπερατότητά του. Σχηματίζει μία αδιάπεραστη από το νερό μεμβράνη που διατηρεί την ελαστικότητά της από -20°C έως και +80°C. Δεν σαπωνοποιείται και λειτουργεί ως αποτελεσματικό φράγμα ενανθράκωσης.

Έχει εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία.

Πιστοποιημένο 'ψυχρό' χρώμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ακρυλικό, πολυουρεθανικό χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROPAINT-PU είναι ιδανικό για κάθε είδους εξωτερική ή εσωτερική επι-

φάνεια από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, σε επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό καθαρισμό, καθώς έχει υψηλή αντοχή στο πλύσιμο (δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυλικά χρώματα), χωρίς να γαλακτωματοποιείται (εικ 1-4).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Τεστ παλαιώσης σε εκνεφώματα από θάλασσα, καθώς και σε περιβάλλον ψύξης – απόψυξης, έδειξαν διπλάσια αντοχή από τα απλά ακρυλικά χρώματα, λόγω της ισορροπημένης σύνθεσης ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους.

Για νέες επιφάνειες από μπετόν, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λάδια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο καθαρι-



ΕΙΚ. 1

στικό λαδιών BIOCLEAR BIOMΗΧΑΝΙΚΟ. Ακολουθώντας, επαλείφουμε 2 επιστρώσεις 1mm με τον αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER της DUROSTICK, τυχόν σημεία ακάλυπτου οπλισμού. Αφού στεγνώσει, καλύπτουμε τα σημεία με επισκευαστικό κονίαμα DUROFIX ή με θιξοτροπικό επισκευαστικό ταχείας πήξης DS-245 POWER MORTAR RAPID της DUROSTICK. Τέλος, ασταρώνουμε με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit.

Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσολά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60 και ασταρώνουμε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK.

Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε STUCOFIX πολύ, STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR της DUROSTICK ή και συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινιρίσμα επιθυμούμε. Ακολουθεί αστάρισμα της τοιχοποιίας.

Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρκούν 2 επιστρώσεις με DUROPAINT-PU της DUROSTICK.

Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσάκια, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAR (για νικοτίνη και καπνιά) της DUROSTICK ή ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.

Ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφού αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.

Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες από μαρμαροσολά, σφραγίζονται με ταχύπηκτο σολά D-32, ενώ επιφάνειες από μπετόν με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα D-55 της DUROSTICK και στη συνέχεια ασταρώνονται.

Ιδανικά, σε επιφάνειες με έντονες συστολοδιαστολές, συνιστάται η εφαρμογή του υδαταποθητικού εύκαμπτου σολά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC ή του εύκαμπτου, επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX της DUROSTICK.

Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες πορτών και παραθύρων, χρησιμοποιούμε εσωτερικά το βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελαστομερές σφραγιστικό DUROFLEX-PU ή το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστικό και συγκολλητικό DS-POLYMER 32 αποχρώσεων της DUROSTICK.

Εφαρμογή

Το DUROPAINT-PU αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 5-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Η βάση DARK, αραιώνεται με νερό σε αναλογία 2-5%. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 επιστρώσεις.

Η δεύτερη επιστροφή ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και αν χρειαστεί σαπούνι ή απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (Κωδικός)	ΤΕΜ./ ΚΙΒ.	€/lt	€/ΣΥΣΚ.	
750ml (ΒΠΤΕΛΠ01)	ΛΕΥΚΟ*	12	-	8,80
3lt (ΒΠΤΕΛΠ03)	ΛΕΥΚΟ*	-	9,30	27,90
10lt (ΒΠΤΕΛΠ10)	ΛΕΥΚΟ*	-	8,85	88,50
750ml (ΒΝΤΕΛΠ01)	D	12	-	7,40
3lt (ΒΝΤΕΛΠ03)	D	-	8,50	25,50
10lt (ΒΝΤΕΛΠ10)	D	-	8,40	84,00

*Το Λευκό χρωματίζεται σε όλες τις PAL αποχρώσεις


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4