

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20' Σε μορφή πλαστελίνης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εποξειδική κόλλα-στόκος 2 συστατικών, σε μορφή πλαστελίνης.

Συγκολλά, επισκευάζει και στεγανοποιεί όμοια και ανόμοια υλικά, όπως μέταλλα, ξύλα, μάρμαρα, μπετόν, γυαλί, fiberglass, κεραμικά, πορσελάνη κ.ά., πλην πολυαιθυλενίου και teflon.

Η εύχρηστη συσκευασία του, η εντυπωσιακή του δύναμη και η δυνατότητα να λιμαριστεί και να βαφεί το καθαριστούν απαραίτητο σε εκατοντάδες εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άπειρες οι εφαρμογές του για υδραυλικούς, μηχανουργούς, ψυκτικούς, φανοποιούς καθώς και για όσους ασχολούνται με μαστορέματα.

Ιδανικό για κάθε είδους συγκολλήσεις, σφραγίσεις και στεγανοποιήσεις στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή το

σκάφος.

Κλείνει οπές, ρωγμές, στεγανοποιεί διαρροές σε καλοριφέρ (εικ. 2), δεξαμενές νερού και καυσίμων, κάρτερ, ψυγεία και εξατμίσεις αυτοκινήτων (εικ.1), σκάφη αναψυχής, κάδους πλυντηρίων, πορσελάνες, κεραμικά κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφαιρούμε σκόνες, λάδια, σκουριές ή σαθρά σημεία από την επιφάνεια. Κόβουμε όση ποσότητα υλικού χρειαζόμαστε και την πλάθουμε έως ότου ομογενοποιηθεί τελείως.

Την τοποθετούμε αμέσως στην επιφάνεια και εάν θέλουμε λειαίνουμε με βρεγμένο δάχτυλο ή σφουγγάρι.

Τα υπολείμματα καθαρίζονται με οινόπνευμα ή νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Βάφεται ύστερα από 30 λεπτά.

Το υπόλοιπο φυλάσσεται στη συσκευασία του.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	A=Πράσινο, B=Λευκό, Τελικό=Ανοιχτό πράσινο
Χρόνος κατεργασίας	4-7 λεπτά
Χρόνος σκλήρυνσης	20 λεπτά στους 25 °C
Αντοχή στην υγρασία	Άριστη
Αντοχή σε οργανικούς διαλύτες, οξέα και αλκάλια	Άριστη
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +145 °C
Αντοχή στη γήρανση	Άριστη
Συρρίκνωση	Μηδαμινή
Αντοχή σε εφελκυσμό	45 N/mm ²
Αντοχή σε συμπίεση	130 N/mm ²
Εύφλεκτο	Όχι
Βάφεται με οποιοδήποτε χρώμα	Ναι

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα την εφαρμογή

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, χαμηλής υγρασίας, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό και διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις πληροφορίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους. Αυξημένη θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υγρασία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματισμένων σημείων στην επιφάνεια καθώς και αύξηση του τελικού χρόνου σκλήρυνσης. Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.
- Το προϊόν μετά την πλήρη σκλήρυνσή του είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.
- Απαιτείται καλή ομογενοποίηση πριν από την εφαρμογή (να γίνει ένα χρώμα).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 24 τεμ. 56 gr