

PERLAFIX Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20 °C και 65% R.H.)

Μορφή - Χρώμα	Ινοπλισμένη τσιμεντοειδής κονία - Κεραμιδί ανοιχτό
Τοξικό/εύφλεκτο (κατά EN 88/379)	Όχι
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,45±0,05 kg/lt
Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος	2,00±0,05 kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου	5 mm
Απαίτηση σε νερό	4 lt νερό σε 25 kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +80 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	3 ώρες
Αντοχή σε παγετό	Άριστη

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Αντοχή 28 ημερών κατά EN 1015-11 σε:

• κάμψη	4,00±0,5 N/mm ²
• θλίψη	20,00±1,0 N/mm ²

Αντοχή 28 ημερών κατά EN 1015-12 σε:

• πρόσφυση	1,0±0,1 N/mm ²
------------	---------------------------

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 14 kg/m²/cm πάχους στρώσης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25 kg σε παλέτα 1.500 kg

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πολυμερικό ινοπλισμένο, αντιπαγετικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και ελαστικότητα.

Εξασφαλίζει άρρηκτη συγκόλληση και λύση στα προβλήματα των κεραμοσκεπών που δημιουργούνται από έντονα καιρικά φαινόμενα και τα οποία προκαλούν αποκόλληση των κορφιάδων (εικ. 1).

Διατίθεται σε κεραμιδί ανοιχτό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PERLAFIX είναι κατάλληλο για τη σίγουρη συγκόλληση κορφιάδων, ακροκεράμων καθώς και για τη σφράγιση φωλιών στις περιμετρικές απολήξεις των κεραμιδιών (εικ. 2).

Μετά την εφαρμογή και την παρέλευ-

ση τουλάχιστον 3 ημερών, συνιστάται η επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα DUROSTICK D-9, για να εξασφαλίσουμε πρόσθετη στεγανοποίηση του εμφανούς κονιάματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αδειάζουμε 25 kg PERLAFIX σε 4-4,5 lt νερό και αναδεύουμε με δρόπανο χαμηλών στροφών ή με μπετονιέρα ανάμειξης κονιαμάτων, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα, χωρίς σβώλους.

Στη συνέχεια, διαβρέχουμε τα σημεία που θα επικαλυφθούν και επιστρώνουμε το PERLAFIX με μυστρί.

Η τοποθέτηση των κορφιάδων και η σταθεροποίησή τους γίνονται εντός 5 λεπτών.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2