



TITANLUX Esmalte Aspecto Ceramico

Σμαλτόχρωμα κεραμικών 2 συστ/κων



Κωδικός 12_059

T/T 00C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σμάλτο κεραμικών 2-συστατικών, εξαιρετικής σκληρότητας, ελαστικότητας και αντοχής στα στίγματα, τους υδρατμούς, το πλύσιμο κλπ, αλλά και τις εξωτερικές συνθήκες. Διαθέσιμο σε γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. Απόλυτη αντοχή στο πλύσιμο, τους υδρατμούς, τα στίγματα. Δεν κιτρινίζει. Σε γυαλιστερό & σατινέ.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για ανακαίνιση μπάνιων- ειδών υγιεινής (νιπτήρες, μπανιέρες, πλακάκια κτλ.) και ομοιόμορφη βαφή λοιπών αντικειμένων (καλοριφέρ, παράθυρα, ντουλάπες κτλ.). Είναι επίσης κατάλληλο για κουζίνες (ψυγεία, πλυντήρια και άλλες ηλεκτρικές συσκευές) και σε επιφάνειες ξύλου, μελαμίνης, σίδηρου, τσιμέντου, αλουμινίου κλπ. κατάλληλα ασταρωμένων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Γυαλιστερό	Σατινέ
Απόχρωση	Λευκό & αποχρώσεις	
Σύνθεση:	Πολυουρεθάνης	
Πυκνότητα	1.20-1.24 kg/L	1.34-1.38 kg/L
Στερεά όγκου	50%	50%
Σημείο ανάφλεξης	Βάση: 35°C	
Καλυπτικότητα	14-18 τ.μ./λίτρο	
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή 4-6 ώρες	Επαναβαφή 12-24 ώρες
Στους 23°C:		
Αραίωση / Καθαρισμός	TITAN YATE Diluyente	
Συνιστώμενο πάχος	60-90 στεγνά microns	
Συσκευασίες	750 ml	

Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (i) (550/500) Mάx. VOCs 500 g/L

Μεταξύ των στρώσεων, αν μεσολαβήσουν πάνω από 24-48 ώρες στεγνώματος, είναι σημαντικό να τρίψετε επιφάνεια με γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων.

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο ή ρολό
Αναλογία μείγματος: 4 μέρη βάσης προς 1 μέρος σκληρυντού

ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΩΣΗ. Αναμείξτε 4 μέρη σε όγκο Βάση με 1 μέρος Σκληρυντικό. Μετά από 4-8 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία, το μείγμα πήζει. Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές χωρίς σκουριά και κατάλληλα ασταρωμένες. Αν υπάρχουν υλικά ενώσεων πλακιδίων στην επιφάνεια (σιλικόνη, λάστιχο κτλ.) πρέπει να καλυφθούν με ταινία πριν την εφαρμογή.

Προετοιμασία γυμνών επιφανειών:

- Ξύλο: τρίψτε, καθαρίστε την επιφάνεια και απομακρύνετε τυχόν ρητίνες. Ασταρώστε με Imprimacion Epoxi Titan εάν χρειάζεται.
- Πολυεστέρα: Τρίψτε με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες με YATE Diluyente.
- Πλακάκια: Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε YATE Imprimacion Epoxi.
- Πορσελάνη, σίδηρο, γαλβανισμένο μέταλλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, επένδυση χρωμίου, ξύλο: Τρίψτε με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε YATE Imprimacion Epoxi. Για εξωτερικές επιφάνειες απαιτούνται 2 στρώσεις ασταριού.

Επαναβαφή:

Προηγούμενες βαφές σε καλή κατάσταση: Στοκάρετε αν είναι απαραίτητο με YATE Masilla Epoxi, και αφού καθαρίσετε και τρίψετε με γυαλόχαρτο, εφαρμόστε απευθείας TITAN Esmalte Aspecto Cerámico. Αν είναι σε κακή κατάσταση: αφαιρέστε τις τελείως και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Μόλις αναμειχθεί το μείγμα θα σκληρύνει. Μετά από 4-8 ώρες είναι αδύνατο να εφαρμόσετε το μείγμα
- Σε μπανιέρες περιμένετε τουλάχιστον 72 ώρες από την τελευταία στρώση πριν τη χρησιμοποιήσετε

Σε κάθε περίπτωση:

Εσωτερικές επιφάνειες: 1 ή 2 στρώσεις χρώματος είναι αρκετές

Εξωτερικές επιφάνειες: 2 ή 3 στρώσεις χρώματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ R10 Εύφλεκτο. R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. R38 Ερεθίζει το δέρμα. S2 Μακριά από παιδιά. S23 Μην αναπνέετε ατμούς, εκνεφώματα. S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425