

VIVEPOOL®

ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Two component epoxy paint for swimming pools



Εξαιρετική πρόσφυση

Υψηλή ελαστικότητα & γυαλάδα

Το **VIVEPOOL** είναι εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών για πισίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα, υψηλή γυαλάδα και σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χημικά, νερό, θαλασσινό νερό και αντηλιακά λάδια. Η ειδική του σύνθεση και οι μεγάλες του αντοχές στα χημικά χλωρίωσης το καθιστούν ιδανικό χρώμα για πισίνες. Συνδυάζεται με το εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών **VIVEPOX PRIMER 100** της **BIBEXΡΩΜ**.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Χρώμα δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικών ρητινών

Ειδικό βάρος: $1,30 \pm 0,02$ gr/cm³ (ΕΛΟΤ 523) (A: Θαλασσί $1,40 \pm 0,02$ A: Λευκό $1,39 \pm 0,02$

B: $0,93 \pm 0,02$ gr/cm³)

Σχέση ανάμιξης: A / B = 4/1 κ.ο.

Χρόνος ζωής μίγματος: 6 ώρες στους 20°C, 4 ώρες στους 40°C.

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση

Απόδοση: Περίπου 12 m²/ Lt, ανά στρώση πάχους ξηρού φιλμ 37 μm, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Στέγνωμα: Στην αφή σε περίπου 2 ώρες στους 25 °C και 50% RH-, πλήρης σκλήρυνση σε 10 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Χρόνος επαναβαφής: Ελάχιστος : 8 ώρες, μέγιστος : 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Αποχρώσεις: Θαλασσί, λευκό

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C



ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/Ι):
550 g/l (2007) και 500 g/l (2010). Το προϊόν
(A+B mix) περιέχει κατά μέγιστο 497 g/l ΠΟΕ.



www.vivechrom.gr

BIBEXΡΩΜ Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Τ.Θ. 4, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493989



VIVEPOOL®

ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Two components epoxy paint for swimming pools

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά ή χρώματα σε κακή κατάσταση, σκόνες, λάδια και άλατα. Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία πρέπει να βάζονται τουλάχιστον ένα μήνα μετά από την κατασκευή τους. Επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα ενός συστατικού πρέπει να καθαρίζονται πλήρως με διαλυτικά ή μηχανικά μέσα, ενώ χρώματα δύο συστατικών και γενικά λείες επιφάνειες να τρίβονται επιμελώς. Μύκητες και άλγη καθαρίζονται με ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ της BIBEXΡΩΜ.

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμόστε ένα χέρι του υποστρώματος VIVEPOX PRIMER 100 της BIBEXΡΩΜ και μετά από 8 ώρες το **VIVEPOOL**.

Αναμείξτε τα δύο συστατικά του **VIVEPOOL**, αφού έχετε ανακατέψει πολύ καλά κάθε ένα ξεχωριστά, και αναδεύστε μέχρι πλήρους ομογενοποίησης. Μετά από **30** λεπτά εφαρμόστε ένα χέρι **VIVEPOOL** και αφού στεγνώσει καλά εφαρμόστε **1-2** χέρια σύμφωνα με τους συνιστώμενους χρόνους επαναβαφής. Το χρώμα αποκτά τις τελικές του ιδιότητες **7-10** ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης.

Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C. Να αποφεύγεται η έντονη υπερχλωρίωση και να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης του προμηθευτή των χημικών χλωρίωσης για την συντήρηση του νερού της πισίνας.

Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους.

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Α/ 8759** της **BIBEXΡΩΜ**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

VIVEPOOL – ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α

Εύφλεκτο • Ερεθίζει τα μάτια • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέεται ατμούς/εκνεφώματα • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Xi



Ερεθιστικό



www.vivechrom.gr

BIBEXΡΩΜ Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Τ.Θ. 4, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493989

VI VEPOOL – ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β

Εύφλεκτο • Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης • Προκαλεί εγκαύματα • Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό) • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

C



Διαβρωτικό
Περιέχει ξυλόλιο – μίγμα
ισομερών και 3-αμινομεθυλο-
3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10 °C) Η ΥΨΗΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Η ΟΤΑΝ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 70% - ΚΑΘΕ
ΦΟΡΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ.**

www.vivechrom.gr