



Τεχνικό Φυλλάδιο

ΑΣΤΑΡΙ ΔΑΠΕΔΟΥ



Αχρωμοματ

Σκοπός

Εφαρμόστε 1 και μοναδικό χέρι σε νέα ή παλιά πατώματα. Συνιστάται σε νέα δάπεδα που ενδέχεται να περιέχουν ταννίνες που σκουραίνουν το χρώμα του ξύλου (δρυς). Συμβατό με Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Απόδοση:

Μόνο με ένα χέρι, ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και αυξάνει την αντοχή της τελικής επίστρωσης με βερνίκι.

Εμποδίζει το ξύλο να σκουρηνει (αν περιέχει ταννίνες) κατά την εφαρμογή βερνικιού δαπέδου.

Αναδεικνύει την ομορφιά του ξύλινου πατώματος: δίνει ζεστασιά και βάθος στο ξύλο.

Συνιστάται για την σχολαστική ανανέωση παλαιών παρκέ.

Οικονομικό: εξοικονομεί βερνίκι δαπέδου, ρυθμίζοντας την απορροφητικότητα του ξύλου. Συμβατό με όλα τα βερνίκια δαπέδου της V33.

Προετοιμασία:

Το ξύλο πρέπει να είναι γυμνό, καθαρό και στεγνό.

- ΝΕΑ ΞΥΛΕΙΑ: Τρίψτε το παρκέ μηχανικά με λειαντικό μηχάνημα (120 γυαλόχαρτο), και απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά.
- ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ: τρίψτε το παρκέ μηχανικά δύο φορές (μία με 60 γυαλόχαρτο και μία με 120) έως ότου φτάσετε στο γυμνό ξύλο. Απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά.
- ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΕΡΙ: Απομακρύνετε το κερί και στη συνέχεια τρίψτε το παρκέ μηχανικά δύο φορές (μία με 60 γυαλόχαρτο και μία με 120) έως ότου φτάσετε στο γυμνό ξύλο. Απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά.
- ΓΥΜΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΞΥΛΟ (teak, doussié, κτλ.): πριν την εφαρμογή του ασταριού, είναι απαραίτητη η απολίπανση του ξύλου.

Η V33 συνιστά:

- Σε επικλινή δάπεδα, προσέξτε την συσσώρευση του ασταριού στο κάτω μέρος.

Εφαρμογή:

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: μεταξύ 12° και 25°C σε στεγνό δάπεδο, απουσία ρευμάτων αέρα.

Η γαλακτώδης εμφάνιση στο κουτί γίνεται εντελώς διάφανη μετά την εφαρμογή.

1. Αναδεύστε το Αστάρι καλά πριν και κατά την διάρκεια της εφαρμογής με ένα μακρύ και φαρδύ ξύλο, για πλήρη ομογενοποίηση του υλικού.
2. Εφαρμόστε με μαλακό πινέλο ή ρολλό ειδικό για ακρυλικό βερνίκι δαπέδου με πέλος 12mm.
3. Ξεκινήστε από μια γωνία του δωματίου έχοντας το φως της ημέρας απέναντί σας και εφαρμόστε υποχωρώντας προς την έξοδο.
4. Εφαρμόζετε σε κανονικές, γεμάτες, σταυρωτές κινήσεις και στην τελευταία πινελιά ακολουθείτε τα νερά του ξύλου.
5. Αφήστε να στεγνώσει για 2 ώρες και γυαλοχαρτίστε ελαφρά με γυαλόχαρτο 240
6. Απομακρύνετε τη σκόνη και εφαρμόστε 2 χέρια βερνικιού.

Συσκευασία: 0.75L-2.5L

Φινίρισμα: Ματ

Χρώμα: Άχρωμο

Απόδοση: 2.5L = +/- 30m²

Εντελώς στεγνό σε : 2 hrs

Καθαρισμός εργαλείων: Νερό

Εργαλεία: ρολλό ή πινέλο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προφυλάξτε το από το ψύχος

S2: Μακριά από παιδιά

S29: Μην αδειάζετε στις αποχετεύσεις

S51 Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους

Περιέχει hydroxyphenyl benzotriazole. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/Ι): 140g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 26g/l ΠΟΕ