

HYGROSMART® – STUCCO

Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **HYGROSMART®-STUCCO** είναι υπέρλεπτο λευκό τσιμεντοκονίαμα για το στοκάρισμα επιφανειών πριν τη βαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για εξομάλυνση-σπατουλάρισμα επιφανειών που πρόκειται να βαφούν
- Για εφαρμογή σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυρόδεμα
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και η χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού μπορεί να αλλοιώσουν τις ιδιότητες του προϊόντος
- Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C.
- Να μην εκτίθενται στοκαρισμένες επιφάνειες στη βροχή, χωρίς προστασία από αστάρι ή βαφή.
- Να χρησιμοποιούνται πάντα καθαρό νερό και εξοπλισμός.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για εφαρμογές με σπάτουλα ή ψεκασμό
- Υψηλή πρόσφυση και καλυπτικότητα
- Δεν ρηγματώνει
- Τρίβεται πολύ εύκολα
- Προϊόν σταθερής και ελεγχόμενης ποιότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία υποστρώματος:

Καθαρίζουμε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνες, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια.

Ποσοστό ανάμιξης:

Κατά βάρος 40%
20kg κονία - 8kg νερό
5kg κονία - 2kg νερό

Ανάμιξη – Εφαρμογή:

Σε καθαρό δοχείο βάζουμε την απαιτούμενη ποσότητα νερού και στη συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά το κονίαμα πάντα υπό ανάδευση (προτείνεται αναδευτήρας χαμηλών στροφών). Αναδεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιογενής πάστα χωρίς σβόλους.

Αφήστε το μείγμα για 5-10 λεπτά να ωριμάσει και να είναι έτοιμο προς χρήση.

Ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος είναι 4-5 ώρες ενώ συνιστάται η συχνή ανάδευσή του χωρίς την προσθήκη νερού.

Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα σε κάθε στρώση του στόκου πρέπει να είναι 2-3 ώρες.

Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις. Μετά από 12 ώρες η τελική στρώση θα είναι έτοιμη για αστάρωμα ή βαφή.

chl;h pr;osdfysh

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,1 Kg/m²/mm πάχους στρώσης

HYGROSMART® – STUCCO

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βούρτσες και εργαλεία εφαρμογής καθαρίζονται με νερό μετά από την χρήση. Υλικό που έχει σκληρύνει δεν καθαρίζεται με νερό παρά μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακοι των 5kg (4 τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο)

Χαρτόσακοι των 20Kg

Χρώμα: Λευκό

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ' όσον δεν έχει ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5-25 °C σε ξηρούς χώρους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το **HYGROSMART®-STUCCO** περιέχει τσιμέντο και είναι ερεθιστικό. Κατά την χρήση του υλικού να χρησιμοποιείται προστατευτικός ρουχισμός.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	κονία
Απόχρωση	λευκό
Απαίτηση σε νερό	19%
Κοκκομετρία	≤100μm
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	1,10kg/l
Αναλογία ανάμιξης κατά βάρος	40%
Μέγιστο πάχος στρώσης	1mm
Αντοχή σε 28 ημέρες Θλίψη Κάμψη	≥4,00 N/mm ² ≥1,50 N/mm ²
Χρόνος ζωής στο δοχείο (20°C)	4-5h

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ALCHIMICA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.ALCHIMICA.COM

