



ACRIPOL BARNIZ

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας
2 συστατικών

MONTÓ
profesional

Κωδικός: 17-10701 (GLOSS)
1710702 (SATIN) 1710703 (MAT)
502065

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών για αποτέλεσμα υψηλής αντοχής. Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε μέταλλα και κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε σίδηρο, γαλβανιζέ, πέτρα, ξύλο, μάρμαρο. Προστασία από γκράφιτι. Κατάλληλο **για εφαρμογή σε κεραμικά πλακάκια, σε πλάκες, σε ταράτσες, μπαλκόνια, πορώδεις επιφάνειες για μονωτική και υδροαπωθητική προστασία.**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση
- Δεν κιτρινίζει.
- Δεν ραγίζει.
- Ανθεκτικό και σκληρό
- Με ελαστικότητα
- Δεν σχηματίζει φουσκάλες.
- Αδιάβροχο – Υδροαπωθητικό - Μονωτικό
- Αντοχή σε τριβή και στις προσκρούσεις
- Φίλτρα UV
- Διευκολύνει την αφαίρεση γκράφιτι
- Χημική αντίσταση
- Εύκολη εφαρμογή
- Καλή απόδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναλογία μίξης	4 Impripol : 1 Catalizador (4 βάση προς 1 καταλύτη)
Διάρκεια ζωής μείγματος	4-6 ώρες
Φινίρισμα	Γυαλιστερό, Σατινέ, Ματ
Απόχρωση	Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,93± 0,05 kg/l (gloss)/ 1± 0,05 kg/l (satin)
Πυκνότητα	75 +/- 10 SG (gloss) / 90 +/- 15 SG (satin)
Στερεά όγκου	41± 1
Στερεά βάρους	46± 1 (gloss) / 50± 1 (satin)
Απόδοση	10-15 m ² /L (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος στεγνώματος	30 – 60 λεπτά στην αφή και στους 20°C.
Επαναβαφή	12 – 24 ώρες (gloss) 24 ώρες (satin)
Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων	Διαλυτικό 1410
Συσκευασίες	750 ml, 4l
VOC	Cat. j/BD 550/500 (2007/2010): 493,46 g/l

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

Σίδηρος και υποπροϊόντα: Για την προστασία της επιφάνειας εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λίπη και σκονη και εντελώς στεγνή. Σε περίπτωση σκουριάς εφαρμόστε τον σταθεροποιητή σκουριάς ΟΧΙΦΙΝ ή χρησιμοποιήστε βούρτσα ή μηχανικό μέσο για να την απομακρύνετε.

Νέο ξύλο: Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες ουσίες ή υπολείμματα, να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, να είναι στεγνή και καθαρή (χωρίς λίπη και σκόνη). Εφαρμόστε σε ξύλο στο οποίο τα επίπεδα υγρασίας βρίσκονται κάτω του 20%. Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο. Το παλιό ξύλο θα πρέπει να έχει περαστεί με γυαλόχαρτο και να έχει προετοιμαστεί με αστάρι. Αφαιρέστε τη σκόνη από την επιφάνεια.

Κατασκευές (Γύψος, Τσιμέντο κ.α): Απομακρύνετε τα άλατα, την υγρασία και κάθε ξένο υλικό. Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει εφαρμόστε μια αραιωμένη στρώση του προϊόντος ως προετοιμασία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:

Σίδηρος και υποπροϊόντα: Για βαμμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση, περνάμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση. Για βαμμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση, αφαιρούμε τις στρώσεις του χρώματος με μηχανικό ή χημικό τρόπο και συνεχίζουμε όπως σε ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.

Ξύλο με χρώμα ή βερνίκι: Εάν στην επιφάνεια έχει χρησιμοποιηθεί βερνίκι Montoxyl Colour (ref. 1300), απομακρύνετε τα ξένα υλικά και τα σημεία που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, τρίβετε ελαφρά με γυαλόχαρτο και καθαρίζετε από την σκόνη. Στη συνέχεια εφαρμόζετε όπως στο ΝΕΟ ΞΥΛΟ. Εάν στην επιφάνεια έχει εφαρμοστεί βερνίκι, χρησιμοποιήστε αφαιρετικό προϊόν ή μηχανικό τρόπο και συνεχίστε όπως σε ΝΕΟ ΞΥΛΟ.

Κατασκευές (Γύψος, Τσιμέντο κ.α): Για βαμμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση, περνάμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση. Για βαμμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση, αφαιρούμε τις στρώσεις του χρώματος με μηχανικό ή χημικό τρόπο και συνεχίζουμε όπως σε ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εφαρμόστε σε εντελώς καθαρή επιφάνεια, στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνη και βρωμιά. Αναμίξτε τα δύο συστατικά σε αναλογία 4 προς 1 (για 600 ml βάσης προσθέστε 150 ml καταλύτη). Αναμίξτε μόνο την ποσότητα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Για χρήση μέσα σε 6 ώρες. Ανακατέψτε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Μην το εφαρμόζετε σε επίπεδα υγρασίας πάνω από 80%. Κάντε μια δοκιμή σε ένα μικρό σημείο πριν την πλήρη εφαρμογή. Φροντίστε ο χώρος να αερίζεται επαρκώς.

ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΥΤΗ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΞΥΛΟ		
MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol	Barniz Acripol	MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		
MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol	MAX: Barniz Acripol	MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol
ΣΙΔΗΡΟ/ ΑΤΣΑΛΙ		
MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol	MAX: Barniz Acripol STD:	MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol
ΠΟΡΩΔΗ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΕΣ/ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ/ ΤΟΥΒΛΟ		
MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol	Barniz Acripol	MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol
ΤΣΙΜΕΝΤΟ / ΤΟΥΒΛΟ/ ΜΑΡΜΑΡΟ / ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ		
MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol	Barniz Acripol	MAX: Barniz Acripol STD: Barniz Acripol

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 220, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar, 11 -
TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines -
e-mail: comercial@montopinturas.com
http://www.montopinturas.com